

TELAS · MANTA SUBLIMABLE

Manta sublimable

150 cm

Ancho

266 gms

Masa/unidad de área

65 / 35

Poliéster / algodón

Menos de 5%

Encogimiento

Manta sublimable, tejido plano, 65% poliéster y 35% algodón. Usos múltiples.

Especificaciones técnicas

Base	23156
Tejido	Plano
Ancho	150 ± 5 cm · ASTM D3774
Ancho cortable	148 cm ± 5 cm · ASTM D3774
Peso (masa/unidad de área)	266 gms ± 8 gms · ASTM D3776
Composición	65% poliéster, 35% algodón · ASTM D629
Encogimiento	Menos de 5% · AATCC 135
Resistencia al rasgado · urdimbre	Más de 4000 g · ASTM D2261
Resistencia al rasgado · trama	Más de 3500 g · ASTM D2261
Tenacidad · urdimbre	Más de 140,0 lbf · D5035
Tenacidad · trama	Más de 100,0 lbf · D5035
Resistencia al lavado	Mín. 3-4 · AATCC 61
Resistencia a la luz	Mín. 3-4 · AATCC 16E

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Usos

Múltiples

Instrucción de cuidado y lavado

- Evite rozar la prenda en superficies ásperas o aristas vivas, para no generar ganchos en la superficie de la tela.
- No dejar en remojo.
- Lavar con colores similares.
- No almacenar en húmedo.
- Temperatura máxima de lavado 30 grados Celsius.
- No remojar.
- No utilizar suavizante.
- No se puede lavar en seco.
- Secar a la sombra.
- No mezclar con fibras de acetato y poliamida.
- Símbolos de cuidado (rótulos del original): Lavar en ciclo delicado · Planchar a temperatura baja · No usar blanqueador de ningún tipo · No escurrir · Lavar con agua fría.

Recomendación de corte y confección

- Al momento del corte es recomendable dejar reposar la tela por al menos 24 horas una vez plegada.
- Calibre de aguja: 70/10
- Punta de aguja: FFG/SES
- Hilo: 24 e hilaza

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.