DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

HILOS · POLIAMIDA BONDEADA

Hilo poliamida bondeado B138 (20) · cono 40 g · BB2138

100%	1.663-1.970 dtex	> 10.400 gf	40 g
Poliamida	Título	Resistencia	Cono tipo «Y»

100% hilo poliamida bondeado, etiqueta B138 (20), cono tipo «Y» con 40 gramos, artículo BB2138. Ablandadura a 235 °C; fusión: 255 °C.

Especificaciones técnicas

Artículo	**100% hilo poliamida bondeado - Etiqueta B138 (20) - cono tipo «Y» - con 40 gramos - Artículo BB2138**
Descripción / composición	**100% poliamida**
Título (dtex)	**1.663 hasta 1.970**
Resistencia (gf)	**> 10.400**
Alongamiento (%)	**20 hasta 32**
1.° torsión	**400 hasta 535**
Torsión final	**247 hasta 324**
Número de cables	**3 cables**
Metros/kg	**± 5.540**
Acción al calor	**Ablandadura a 235 °C · Fusión: 255 °C**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Comportamiento frente a agentes

- Acción de los ácidos: buena resistencia a la acción de los ácidos diluidos. Es soluble en ácidos fórmico y sulfúrico concentrados.
- Acción de los álcalis: buena resistencia.
- Acción de los alvejantes y solventes: es relativamente sensible a la acción de los oxidantes. Es soluble en compuestos fenólicos.
- Acción de la luz: se degrada con acción prolongada.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.