DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

RELLENOS · GUATA DE POLIÉSTER

Especificaciones técnicas de la guata

75–300 g/m²	6–50 mm	0,60–2,45 m	220 °C
Densidades	Grosor	Ancho	Punto de fusión

La guata está hecha de fibra de poliéster mezclada con un agente aglutinante. Esta mezcla se hornea y da como resultado una guata con buenas propiedades mecánicas y de aislamiento térmico.

Especificaciones técnicas

Color	**Blanco grisáceo**
Densidades	**Desde 75 gr/m² hasta 300 gr/m²**
Resistencia mecánica	**Baja a moderada, variable a solicitud del cliente**
Aislamiento térmico	**Dependiendo del grosor, desde bajo hasta bueno**
Grosor	**Dependiendo de la densidad, desde 6 mm hasta 50 mm**
Ancho	**Desde 60 cm hasta 2,45 m**
Punto de fusión	**220 °C**
Punto de deformación	**120 °C***

Sobre la fibra

- La fibra de poliéster está hecha de polímeros conocidos como tereftalato de polietileno, que proviene del petróleo.
- Con un punto de fusión de alrededor de 220 °C, la fibra es más que adecuada para utilizarse en el relleno de prendas de vestir y ropa de cama.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

* El aglutinante utilizado tiene un punto de fusión bajo, lo que hace que la guata expuesta a una temperatura superior a los 120 °C se deforme y pierda volumen, pero gane resistencia mecánica.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com