



DISTRIBUIDORA

HILOS · POLIÉSTER

FICHA TÉCNICA

Hilo Linhanyl 100% poliéster E1300

100%

Poliéster

> 16.464

Resistencia (gf)

3 cabos

Número de cabos

± 2.123

Metros/kg

Especificación técnica del artículo E1300: hilo 100% poliéster de 3 cabos, con buena resistencia a los ácidos, a los álcalis débiles, a los blanqueadores y a la luz.

Especificaciones técnicas

Artículo	E1300
Título (dtex)	4.259 a 5.412
Resistencia (gf)	> 16.464
Alargamiento (%)	21 a 32
1.ª torsión (S)	261 a 348
Torsión final (Z)	199 a 251
Número de cabos	3
Metros/kg	± 2.123
Descripción/composición	100% poliéster

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.

San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620

distribuidorajf.com

Comportamiento al calor, a los químicos y a la luz

- Acción al calor: ablandamiento a 230 °C.
- Fusión: 265 °C.
- Acción de los ácidos: buena resistencia.
- Acción de los álcalis: buena resistencia a la acción de los álcalis débiles; se disuelve en solución concentrada de NaOH, a ebullición.
- Acción de los blanqueadores y solventes: buena resistencia a la acción de los blanqueadores; se disuelve en compuestos fenólicos a ebullición.
- Acción de la luz: buena resistencia.

Observación: no recomendamos la utilización de lotes diferentes en la costura de una pieza o conjunto.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.