DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

LONAS · POLIÉSTER CON PVC

Lona de PVC 650 g/m² (650GSM PVC Tarpaulin)

650 g/m²	1000 × 1000 D	2.000 N/5 cm	-30 a +70 °C
Peso total	Hilo (denier)	Tracción urdimbre	Temperatura de trabajo

Lona de PVC (650GSM PVC Tarpaulin) con tejido base de poliéster en ligamento tafetán, hilo de 1000 denier en urdimbre y trama, y temperatura de trabajo de -30 a +70 °C.

Especificaciones técnicas

Material del tejido base (DIN 60001)	**Poliéster**
Ligamento (DIN ISO 9354)	**Tafetán (plain weave)**
Título del hilo · urdimbre (denier)	**1000**
Título del hilo · trama (denier)	**1000**
Número de hilos · urdimbre (DIN EN 1049)	**14 hilos/pulgada**
Número de hilos · trama (DIN EN 1049)	**14 hilos/pulgada**
Recubrimiento base (base coat)	**PVC**
Peso del tejido (DIN EN 12127)	**120 g/m²**
Peso total (DIN EN ISO 2286-2)	**650 g/m²**
Tracción · urdimbre (DIN 53354)	**2.000 N/5 cm**
Tracción · trama (DIN 53354)	**1.800 N/5 cm**
Desgarro · urdimbre (DIN 53363)	**330 N**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Desgarro · trama (DIN 53363)	**310 N**
Adhesión del recubrimiento (DIN 53357)	**80 N/5 cm**
Temperatura de trabajo	**-30 ~ +70 °C**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.