



DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

CINTAS REFLECTIVAS · APLICACIÓN Y CUIDADO

Película D4310: lavado, aplicación y almacenamiento

120~135 °C

Temp. de la máquina

3~5 segundos

Tiempo de aplicación

40-60 °C

Lavado doméstico

Clase II

EN ISO 20471

Instrucciones de lavado doméstico, aplicación y almacenamiento de la película termotransferible reflectiva D4310. Certificado EN ISO 20471, clase II.

Especificaciones técnicas

Certificados	EN ISO 20471
Especificación del certificado	Clase II
Temperatura de la máquina	120~135 °C
Presión de aplicación	unos 3 kg de peso
Tiempo de aplicación	3~5 segundos
Lavado doméstico · lavadora	Máquina de lavar doméstica estándar
Lavado doméstico · temperatura	40-60 °C
Lavado doméstico · detergente	Neutro (pH 7)
Planchado	No recomendado
Blanqueo	No recomendado

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.

San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620

distribuidorajf.com

Instrucciones de aplicación (importante)

- Máquina (Head Machine) a 120~135 °C según la tela sobre la que se deba imprimir.
- Retirar la capa plástica bajo el lado adhesivo y colocar la película termotransferible sobre la tela (sustrato) con el lado adhesivo hacia abajo.
- Aplicar calor y presión con unos 3 kg de peso durante 3~5 segundos. Retirar la capa plástica de la superficie reflectiva después de que enfríe. Si es necesario, volver a prensar en caliente la película después de retirar la capa plástica.

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco, seco y libre de humedad, y usar dentro de 1 año desde la recepción.
- Los rollos deben guardarse en sus cartones originales; los rollos parcialmente usados deben volver a su cartón.
- El desempeño retrorreflectivo de todos los materiales reflectivos se ve afectado por la suciedad. Cualquier tipo de suciedad, como líquidos químicos, grasas y similares, reduce el brillo en el área de contaminación.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.