



DISTRIBUIDORA

HILOS · POLIÉSTER ENCERADO

FICHA TÉCNICA

Hilos encerados · 100% poliéster

100%

Poliéster

> 16.464 gf

Resistencia

3

Número de cabos

265 °C

Fusión

Hilos encerados de 100% poliéster, de 3 cabos. Se ablanda a 230 °C; fusión: 265 °C. Buena resistencia a los ácidos, a los blanqueadores y a la luz.

Especificaciones técnicas

Descripción / composición	100% poliéster
Acción al calor	Se ablanda a 230 °C · Fusión: 265 °C
Título (dtex)	4.259 a 5.412
Resistencia (gf)	> 16.464
Alongamiento (%)	21 a 32
1.º torción (S)	261 a 348
Torción final (Z)	199 a 251
Número de cabos	3
Metros/kg	± 2.123

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.

San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620

distribuidorajf.com

Comportamiento frente a agentes

- Ácidos: buena resistencia.
- Alkalís: buena resistencia a los álcalis débiles; se disuelve en solución concentrada de NaOH en ebullición.
- Blanqueadores y solventes: buena resistencia a los blanqueadores; se disuelve en compuestos fenólicos en ebullición.
- Luz: buena resistencia.

Observación: no recomendamos utilizar lotes diferentes en la costura de una pieza o conjunto.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.