

Hilo Linhanyl TB 120 – 100% poliéster 120

100%

Poliéster

295

Título (dtex)

1.226

Resistencia (gf)

02

N.º de cabos

Especificación técnica del artículo TB 120, hilo 100% poliéster 120, de 2 cabos. Origen y constitución: sintética 100% poliéster. Colorantes utilizados: dispersos. Utilización: tapicería, cueros y afines en general.

Especificaciones técnicas

Artículo	TB 120 – hilo 100% poliéster 120
N.º de cabos	02
Título (dtex)	295
m/kg	33.898
Resistencia (gf)	1.226
Alargamiento (%)	16 a 26
Torsión · 1.ª torsión (S)	622
Torsión · 2.ª torsión (Z)	551
Origen y constitución	Sintética 100% poliéster
Acción al calor	Ablandamiento a 230 °C
Fusión	265 °C
Colorantes utilizados	Dispersos

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Utilización

Tapicería, cueros, afines en general

Comportamiento químico y a la luz

- Acción de los ácidos: buena resistencia a la acción de los ácidos.
- Acción de los álcalis: buena resistencia a la acción de los álcalis débiles; se disuelve en solución concentrada de NaOH, a ebullición.
- Acción de los blanqueadores y solventes: buena resistencia a la acción de los blanqueadores; se disuelve en compuestos fenólicos a ebullición.
- Acción de la luz: buena resistencia.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.