DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

HILOS · POLIAMIDA BONDEADA

# Hilo Linhanyl 100% poliamida bondeado B4212

| 100% | 1.663–1.970 | > 3.150 | 2 cables |
|---|---|---|---|
| Poliamida | Título (dtex) | Resistencia (gf) | Número de cables |

Especificación técnica: 100% hilo poliamida bondeado – etiqueta B46 (60) – cono tipo «Y» – con 250 gramos – artículo B4212.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Artículo | **100% hilo poliamida bondeado – etiqueta B46 (60) – cono tipo «Y» – con 250 gramos – artículo B4212** |
| Título (dtex) | **1.663 hasta 1.970** |
| Resistencia (gf) | **> 3.150** |
| Alargamiento (%) | **20 hasta 32** |
| 1.ª torsión | **400 hasta 575** |
| Torsión final | **247 hasta 520** |
| Número de cables | **2 cables** |
| Metros/kg | **± 15.385** |
| Descripción/composición | **100% poliamida** |

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

**Distribuidora J y F S.A.**
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

## Comportamiento al calor, a los químicos y a la luz

- Acción al calor: ablandamiento a 235 °C.
- Fusión: 255 °C.
- Acción de los ácidos: buena resistencia a la acción de los ácidos diluidos; es soluble en ácidos fórmico y sulfúrico concentrados.
- Acción de los álcalis: buena resistencia.
- Acción de los blanqueadores y solventes: es relativamente sensible a la acción de los oxidantes; es soluble en compuestos fenólicos.
- Acción de la luz: se degrada con la acción prolongada.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.