



DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

REFLECTIVOS · TERMOTRANSFERIBLE SEGMENTADA

Segmented Heat Transfer Film D4300

D4300

Código

Plata

Color

205 μ $\pm$ 10 μ

Espesor

5 cm x 50 m

Tamaño estándar

Película segmentada de transferencia térmica (segmented heat transfer film) D4300. Color plata, soporte 100% poliéster, tamaño estándar 5 cm x 50 m. Incluye desempeño retrorreflectivo inicial y tras exposición.

Especificaciones técnicas

Código	D4300
Color	Plata
Soporte (backing)	100% poliéster
Espesor	205 μ $\pm$ 10 μ
Peso	355 $\pm$ 15 g/m ² (GSM)
Tamaño estándar	5 cm x 50 m
Composición	PET, capa reflectiva, PE

Desempeño retrorreflectivo — coeficiente mínimo inicial de retrorreflexión en cd/lux·m² y resultados de pruebas por TUV, SATRA o CALCOAST

- Ángulo de entrada 5° / 20° / 30° / 40°: columnas «Class II» y «Resultados» para cada ángulo.
- Ángulo de observación 12' · Class II: 330 / 290 / 180 / 65 · Resultados: 399 / 375 / 350 / 200
- Ángulo de observación 20' · Class II: 250 / 200 / 170 / 60 · Resultados: 281 / 275 / 241 / 160
- Ángulo de observación 1° · Class II: 25 / 15 / 12 / 10 · Resultados: 33 / 33 / 26 / 24
- Ángulo de observación 1°30' · Class II: 10 / 7 / 5 / 4 · Resultados: 15 / 17 / 16 / 13

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.

San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620

distribuidorajf.com

Desempeño retrorreflectivo tras exposición de prueba — coeficiente (cd/lux·m²) y estándar requerido

- Tras abrasión: 350 · ISO 12947-2 (lana / 5000 ciclos / 9 kPa)
- Tras flexión: 345 · ISO 7854: 1997 método A (7500 ciclos)
- Tras plegado a baja temperatura: 365 · ISO 4675:1990 (-20 °C)
- Tras variación de temperatura: 373 · 50 °C durante 12 horas /20 horas, seguido inmediatamente de -30 °C durante 20 horas
- Tras lavado: 319 · ISO 6330 método 2A (25 ciclos)
- Tras limpieza en seco: 392 · ISO 3175-1-2, materiales normales (5 ciclos)

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.