DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

HILOS · POLIAMIDA BONDEADA

Hilo Linhanyl 100% poliamida bondeado BB2213

100%	800–878	> 4.700	3 cables
Poliamida	Título (dtex)	Resistencia (gf)	Número de cables

Especificación técnica: 100% hilo poliamida bondeado – etiqueta B69 (40) – cono tipo «Y» – con 40 gramos – artículo BB2213.

Especificaciones técnicas

Artículo	**100% hilo poliamida bondeado – etiqueta B69 (40) – cono tipo «Y» – con 40 gramos – artículo BB2213**
Título (dtex)	**800 hasta 878**
Resistencia (gf)	**> 4.700**
Alargamiento (%)	**18 hasta 31**
1.ª torsión	**474 hasta 578**
Torsión final	**337 hasta 423**
Número de cables	**3 cables**
Metros/kg	**± 10.526**
Descripción/composición	**100% poliamida**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Comportamiento al calor, a los químicos y a la luz

- Acción al calor: ablandamiento a 235 °C.
- Fusión: 255 °C.
- Acción de los ácidos: buena resistencia a la acción de los ácidos diluidos; es soluble en ácidos fórmico y sulfúrico concentrados.
- Acción de los álcalis: buena resistencia.
- Acción de los blanqueadores y solventes: es relativamente sensible a la acción de los oxidantes; es soluble en compuestos fenólicos.
- Acción de la luz: se degrada con la acción prolongada.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.