DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

CINTAS REFLECTIVAS · APLICACIÓN Y CUIDADO

Película D4300: lavado, aplicación y almacenamiento

120~135 °C	3~5 segundos	40-60 °C	Clase II
Temp. de la máquina	Tiempo de aplicación	Lavado doméstico	EN ISO 20471

Instrucciones de lavado doméstico, aplicación y almacenamiento de la película termotransferible reflectiva D4300. Certificado EN ISO 20471, clase II.

Especificaciones técnicas

Certificados	**EN ISO 20471**
Especificación del certificado	**Clase II**
Temperatura de la máquina	**120~135 °C**
Presión de aplicación	**unos 3 kg de peso**
Tiempo de aplicación	**3~5 segundos**
Lavado doméstico · lavadora	**Máquina de lavar doméstica estándar**
Lavado doméstico · temperatura	**40-60 °C**
Lavado doméstico · detergente	**Neutro (pH 7)**
Planchado	**No recomendado**
Blanqueo	**No recomendado**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Instrucciones de aplicación (importante)

- Máquina (Head Machine) a 120~135 °C según la tela sobre la que se deba imprimir.
- Retirar la capa plástica bajo el lado adhesivo y colocar la película termotransferible sobre la tela (sustrato) con el lado adhesivo hacia abajo.
- Aplicar calor y presión con unos 3 kg de peso durante 3~5 segundos. Retirar la capa plástica de la superficie reflectiva después de que enfríe. Si es necesario, volver a prensar en caliente la película después de retirar la capa plástica.

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco, seco y libre de humedad, y usar dentro de 1 año desde la recepción.
- Los rollos deben guardarse en sus cartones originales; los rollos parcialmente usados deben volver a su cartón.
- El desempeño retrorreflectivo de todos los materiales reflectivos se ve afectado por la suciedad. Cualquier tipo de suciedad, como líquidos químicos, grasas y similares, reduce el brillo en el área de contaminación.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.